

510

KREČNO-CEMENTNI TEMELJNI MALTER

866

CEMENT-KREČNI MALTER
SA GRANULAMA PERLITA

Opis i područje upotrebe

Tvornički pripremljeni temeljni malteri za zidove i stropove građene od opečnih, betonskih i porobetonskih blokova.

Sastav

- Cement
- Kreč
- Fini krečnjački pjesak
- Filer
- Aditivi
- Lagani dodatak organski (Milfas 866)

Svojstva

- Izdašnost
- Dobra obradivost
- Dobra prionjivost

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, bez prašine i nečistoća. Podloge sa karakteristikom jakog upijanja, podloge od porobetona, kao i sve spoljne podloge se prije nanošenja obavezno impregniraju MILFAS AKRILNIM TEMELJNIM PREMAZOM (GRUNDOM).

Priprema materijala i obrada

Sadržaj vreće se miješa sa vodom do postizanja homogene mase. Pripremljena masa nanosi se ručno ili strojno u potrebnoj debljini. Završna obrada moguća je već za 3-4 sata.

Uvjeti obrade

Temperatura podlage i zraka od +5 do 30° C. Površine koje su pod direktnim djelovanjem sunca i jakog vjetra potrebno je namočiti vodom i zaštiti pomoću zaštitne zavjese.

Potrošnja

Milfas 510:

cca 12 kg/m² za sloj d=10 mm

Milfas 866:

cca 11 kg/m² za sloj d=10 mm

Pakiranje

Papirna vreća á 35 kg.

Uvjeti skladištenja i rok upotrebe

U suhim prostorijama na drvenim paletama.

Rok upotrebe 6 mjeseci u originalnoj ambalaži.



miličević d.o.o. Kreševo, BiH

Tehničke upute navedene u ovoj publikaciji nastale su na temelju naših iskustava i cilje da prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni učinak. Za štetu koja je prouzročena zbog pogrešnog izbora proizvoda, njegove nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Miličević d.o.o. Kreševo pridržava pravo za sve kasnije izmjene i dopune. **Svibanj/maj 2011.**