

970

CEMENTNI ESTRIH

973

CEMENTNI ESTRIH BRZOVEZUJUĆI

Opis i područje upotrebe

Tvornički izmiješani estrih za postavljanje na nosivu podlogu u objektu ili izvan njega kao vezani estrih, na razdjelni sloj, na izolacijski sloj kao plivajući estrih, kao estrih za podno grijanje ili kao estrih u padu prostorijama koje su konstantno izložene vlazi. Koristi se u stambenim prostorima, podrumima, radionicama, garažama i sl. kao neposredni pod ili kao osnova za postavljanje podnih obloga, odnosno na ravnim krovovima, terasama i balkonima, kao i za popravke.

Sastav

- Cement
- Krečnjačko zrno 0-4 mm
- Aditivi

Svojstva

- Izdašnost
- Minimalno skupljanje
- Mogućnost pumpanja



Priprema podloge

Podloga mora biti suha, bez prašine i nečistoća. Mora se pripremiti prema vrsti radova koji će se izvoditi (plivajući estrih, estrih na razdjelnom sloju, vezani ili grijajući estrih). Nanošenje vezivnog mosta vrši se odgovarajućom čeličnom metlom ili četkom.

Priprema materijala i obrada

Sadržaj vreće se miješa strojno u mješalici ili ručno uz dodavanje 4-4,5 l čiste vode. Miješa se do postizanja homogene mase. Pripremljena se masa ugrađuje u roku od 1 sata. Uporedo sa nanošenjem mase izravnati letvom, a zaglađivati strojno ili ručnim gleterom. Ugrađen nekoliko dana održavati vlažnim.

Prohodnost: nakon 2 dana po postavljanju. Mogućnost postavljanja obloga: nakon 30 dana. Mogućnost grijanja: nakon 21 dan.



Uvjeti obrade

Temperatura podloge i zraka od +5 do 30° C. Površine koje su pod direktnim djelovanjem sunca i jakog vjetera potrebno je namočiti vodom i zaštititi pomoću zaštitne zavjese.

Potrošnja

Milfas 970:

cca 20 kg/m² za sloj d=10 mm

Milfas 673:

cca 21 kg/m² za sloj d=10 mm

Pakiranje

Papirna vreća á 40 kg.

Uvjeti skladištenja i rok upotrebe

U suhim prostorijama na drvenim paletama.

Rok upotrebe 6 mjeseci u originalnoj ambalaži.

miličević d.o.o. Kreševo, BiH

Tehničke upute navedene u ovoj publikaciji nastale su na temelju naših iskustava i s cilje da prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni učinak. Za štetu koja je prouzročena zbog pogrešnog izbora proizvoda, njegove nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Miličević d.o.o. Kreševo pridržava pravo za sve kasnije izmjene i dopune. **Svibanj/maj 2011.**