

### Opis i područje upotrebe

Tvornički pripremljena masa za izravnavanje unutrašnjih zidnih i stropnih površina od svih vrsta finih maltera, neomalterisanog betona, gipsanih i vlaknocementnih ploča, korekciju grešaka, ispunjavanje rupa, pukotina i ogrebotina. Milfas 351 namijenjen je isključivo unutarnjoj upotrebi.

### Sastav

- Cement (Milfas 441 siva)
- Bijeli cement (Milfas 441 bijela)
- Gips (Milfas 351)
- Fini krečnjački pijesak
- Filer
- Aditivi

### Svojstva

- Iznimna izdašnost
- Dobra prionjivost
- Vodoodbojnost
- Čvrstoća
- Postojanost

### Priprema podloge

Podloga treba biti čista, bez mraza, bez sipkih dijelova, dovoljno gruba.

### Priprema materijala i obrada

Sadržaj vreće se u čistoj posudi umiješa u približnom omjeru 1:3. Miješa se dok se ne postigne potpuno homogena masa, bez grudvica. Ostavi se da odstoji 5-10 min., potom se još jedanput izmiješa i masa je spremna za upotrebu. Gotova masa se nanosi čeličnom gletaricom u sloju 2-3 mm i fino zagladi. Kod izravnavanja većih neravnina pripremljena se masa nanosi u više slojeva, uvijek novi sloj na prethodno osušeni. Nakon što se masa potpuno osuši manje se neravnine obruse. Vrijeme sušenja (pri T=20°C, rel. vlažnost=65%) cca 12 h (suho na dodir).

### Uvjeti obrade

Temperatura podloge i zraka ne smije biti manja od +5°C. U toku stvrdnjavanja minimalno 3 dana štititi od smrzavanja.

### Potrošnja

**Milfas 441:**

cca 1 kg/m<sup>2</sup> za sloj d=1 mm

**Milfas 351:**

cca 1,2 kg/m<sup>2</sup> za sloj d=1 mm

### Pakiranje

Papirna vreća á 25 kg.

### Uvjeti skladištenja i rok upotrebe

U suhim prostorijama na drvenim paletama.

Rok upotrebe 12 mjeseci u originalnoj ambalaži.

