

**ANW****AKRILNI DEKORATIVNI MALTER  
PRIRODNO BIJELI****ARP****AKRILNI ZARIBANI MALTER  
(REIBEPUTZ)****ASP****AKRILNI UTRLJANI MALTER  
(SCHEIBENPUTZ)****Opis i područje upotrebe**

Gotovi tvornički tankoslojni završno-dekorativni malter na bazi akrilnog veziva sa karakterističnom vodoravno, vertikalno ili kružno zaribanom, hrastovoj kori sličnom površinom za fasade, unutrašnje zidove, kao i za sve vrste fino obrađenih građevinskih podloga (fini mineralni malteri, gips-kartonske i vlaknocementne ploče, ploče od iverice). Malter granulacija 1,5, 2,0 i 3,0 mm koristi se za dekorativnu zaštitu fasadnih i unutarnjih zidnih površina, a granulacija 1,2 mm preporučuje se samo za finu obradu ukrasnih obruba.

**Sastav**

- Fini krečnjački pijesak
- Akrilno vezivo
- Aditivi

**Svojstva**

- Čvrstoća
  - Visoka paropropusnost
  - Otpornost na plinove, UV zrake i druge atmosferilije
  - Dobra prionjivost
  - Dobra vodoodbojnost
  - Visoka postojanost
- Široka mogućnost postizanja željenog dekorativnog izgleda

**Priprema podloge**

Podloga treba biti čista, bez mraza, bez sipkih dijelova i pukotina.

**Priprema materijala i obrada**

Sadržaj posude dobro promiješati, ako je potrebno masu razrijediti MILFAS UNIVERZALNIM AKRILNIM TEMELJNIM PREMAZOM (GRUNDOM), najviše do 1%. Nanosi se čeličnom gletaricom u debljini najkrupnijeg zrna, a potom se zaribava do željene teksture. Nanosi se bez prekida, od ivice do ivice zida.

**Uvjeti obrade**

Temperatura podloge i zraka od +5 do 30° C. Površine koje su pod direktnim djelovanjem sunca i jakog vjetera potrebno je zaštititi pomoću zaštitne zavjese.

**Potrošnja**

1,2 mm: 2,1 kg/m<sup>2</sup>  
1,5 mm: 2,4 kg/m<sup>2</sup>  
2,0 mm: 2,7-3,0 kg/m<sup>2</sup>  
3,0 mm: 3,5-3,8 kg/m<sup>2</sup>

**Pakiranje**

PVC kanta á 25 kg.

**Uvjeti skladištenja i rok upotrebe**

Najmanje 6 mjeseci u originalnoj zatvorenoj ambalaži u suhim i zračenim prostorijama, zaštićeno od izravnog djelovanja sunca. NE SMIJE SMRZNUTI!

**miličević** d.o.o. Kreševo, BiH

Tehničke upute navedene u ovoj publikaciji nastale su na temelju naših iskustava i s cilje da prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni učinak. Za štetu koja je prouzročena zbog pogrešnog izbora proizvoda, njegove nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Miličević d.o.o. Kreševo pridržava pravo za sve kasnije izmjene i dopune. **Svibanj/maj 2011.**